

Polietylen HDPE P-Y456

1.	Gęstość g/cm ³ w 20°C	0,956 ±0,002
2.	Wskaźnik płynięcia w g/10 min przy 2,16 kg	0,41 ± 10%
3.	Wytrzymałość na rozciąganie	31
4.	Maksymalne wydłużenie %	860
5.	Twardość wg. Shore	67
6.	Punkt Vicat (1mm)	125
7.	ESCR (F ₅₀ B method)	>1000

Pochodzenie

Uzbekistan

Zastosowanie

Tworzywo do rozdmuchu i wytłaczania

Opakowanie i transport

Worki polietylenowe 25kg, luzem lub na paletach 1250 kg

Przechowywanie

Przechowywać w suchych zamkniętych pomieszczeniach.
Chronić przed wilgocią i wysokimi temperaturami.

