

Polietylen LDPE 10803-020 (GOST 16337-77)

1.	Gęstość 23°C	0,9185±0,0015
2.	Wskaźnik płynięcia w g/10 min	2,00+/-15%
3.	Ilość wtrąceń	MAX 5
4.	Wytrzymałość na rozciąganie MPa	9,3
5.	Wytrzymałość na rozrywanie MPa	12,2
6.	Wydłużenie przy zrywaniu %	550
7.	Zawartość substancji nierozpuszczalnych %	1,1
8.	Vicat (1 mm), C	93
9.	Zmętnienie, %	10

Pochodzenie Azerbejdżan

Zastosowanie Filmy do różnego zastosowania, wyroby rozdmuchowe i wtryskowe

Opakowanie i transport Worki polietylenowe 25kg, na paletach 1250 kg

Przechowywanie Przechowywać w suchych zamkniętych pomieszczeniach. Chronić przed wilgocią i wysokimi temperaturami.

