

Polietylen LDPE 15303-003 (GOST 16337-77)

1.	Gęstość g/cm ³ w 20°C	0,9205+/-0,0015
2.	Wskaźnik płynięcia w g/10 min	0,3+/-30%
3	Ilość wtrąceń	8
4	Wytrzymałość na rozciąganie MPa	12
5.	Wytrzymałość na rozrywanie MPa	15
6	Wydłużenie przy zrywaniu %	600
7.	Zawartość substancji nierozpuszczalnych %	0,4

Pochodzenie

Rosja

Zastosowanie

Folie termokurczliwe i wyroby rozdmuchowe

Opakowanie i transport

Worki polietylenowe 25kg, luzem lub na paletach 1250 kg

Przechowywanie

Przechowywać w suchych zamkniętych pomieszczeniach.

Chronić przed wilgocią i wysokimi temperaturami.

