

Polietylen LLDPE F-0220 (Uzclear)

1.	Gęstość g/cm ³ w 20°C	0,920
2.	Wskaźnik płynięcia w g/10 min	2,0-2,5
3	Zmętnienie, %	8
4	Wytrzymałość na rozciąganie MPa	11/10
5.	Wytrzymałość na rozrywanie MPa	13/27
6	Wydłużenie przy zrywaniu %	590/740
7.	Połysk	57
8.	Vicat (1 mm), C	84

Pochodzenie

Uzbekistan

Zastosowanie

Cienkie folie film

Opakowanie i transport

Worki polietylenowe 25kg, na paletach 1250 kg

Przechowywanie

Przechowywać w suchych zamkniętych pomieszczeniach.

Chronić przed wilgocią i wysokimi temperaturami.

